TEST MAK
MATERIAL TEST EQUIPMENTS

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI D'ASPHALTE

BROCHURE DE PRODUIT

PÉNÉTROMÈTRE A BITUME
SEMI-AUTOMATIQUE

B1530

PÉNÉTROMÈTRE A BITUME SEMI AUTOMATIQUE

MODÈLE DU PRODUIT

B1530	Pénétromètre à Bitume Semi-Automatique, 220-240 V 50-60 Hz
B1525/01	Aiguille de pénétration 2,5 g / 3,2 mm magnétique
B1525/02	Bain de pénétration Ø 160 mm
B1525/03	Récipient d´essai Ø55x35 mm, acier inoxydable
B1525/04	Récipient d´essai Ø75x45 mm, acier inoxydable

NORMES PRODUITS

Normes	EN 1426 | ASTM D5 | BS 2000 | NF T66-004 | AASHTO T49 | UNE 7013 | NLT 124

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CİHAZLARI PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Pays d'origine	TURKEY
Nom du produit	Pénétromètre à Bitume Semi-Automatique

DESCRIPTION

Le pénétromètre numérique pour bitume est un appareil semi-automatique utilisé pour mesurer la profondeur de pénétration de l'aiguille/la pénétration d'échantillons bitumineux à la charge, au temps et à la température définis dans les normes EN et ASTM pertinentes.

Le pénétromètre pour bitume est composé d'une base en acier, de vis de nivellement, d'une jauge de mesure de pénétration numérique de précision de 0,01 mm, d'un bouton de déverrouillage, d'une mise à zéro automatique et d'un niveau à bulle.

Le pénétromètre pour bitume est fourni avec une unité de minuterie semi-automatique. L'unité de minuterie de pénétration est utilisée pour libérer le piston équipé de l'aiguille pour démarrer le test de 5 secondes.

Les thermomètres requis pour le test doivent être commandés séparément.

Telephone : +90 312 395 44 57
Fax : +90 312 395 36 42
Website : www.testmak.com
E-Mail : info@testmak.com
Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak
No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE

Spécifications techniques :

• Plage de mesure : 0-300 (équivalent à 0-30 mm)

• Résolution : 0,01 mm

• Charge d'essai : 100 g (piston 97,5 g + aiguille de pénétration 2,5 g)

• Temps de test: libre (réglable à partir de 0,01 seconde)

Le pénétromètre numérique automatique pour bitume est fourni avec :

• Aiguille de pénétration 2,5 g / 3,2 mm magnétique

• Bain de pénétration Ø 160 mm

• Récipient d´essai Ø 55x35 mm, acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de test	5 secondes (réglable de 0,1 à 9999 sec.)
Charge d'essai	100 g (piston 97,5 g + aiguille de pénétration 2,5 g)
Plage de mesure	0-50mm
Résolution	0,01 mm
Dimensions	300x450x700mm
Poids	22 kg
Pouvoir	75 W

Telephone : +90 312 395 44 57
Fax : +90 312 395 36 42
Website : www.testmak.com
E-Mail : info@testmak.com
Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak
No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE

TEST MAK
MATERIAL TEST EQUIPMENTS

MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou notre adresse e-mail.

CONTACTEZ-NOUS

Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE

info@testmak.com
marketing@testmak.com

TÜRKİYE / HEAD Office : +90 312 395 44 57
UKRAINE Office : +380 63 741 29 20
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12

www.testmak.com